



PARKETBEHANDELING

VERftip 10

 **BOSS**
paints
PAINT YOUR DREAM!



| VOOR JE BEGINT |

Wie kiest voor parket, kiest voor warmte, sfeer en duurzaamheid. De levensduur en het uitzicht van je parket worden vooral bepaald door de bescherming die je voorziet. Een juiste bescherming in functie van de omstandigheden en een verzorgde uitvoering zijn dan ook van zeer groot belang.

WELKE AFWERKING KIEZEN?

Voor de bescherming van je parket heb je keuze uit:

- vernissen van parket
- oliën van parket

In beide gevallen kan het parket al dan niet vooraf gekleurd worden.

Een vernis geeft over het algemeen een betere bescherming (beter reinigbaar, slijtvaster), een afwerking met parketolie geeft dan weer een zeer natuurlijk uitzicht waarbij de natuurlijke warmte die parket uitstraalt nog eens extra geaccentueerd wordt.

1. VOORBEREIDING VAN PARKET EN PLANKENVLOEREN

| CONTROLE |

Voer steeds een grondige controle uit voor je het parket schuurt.



- Verwijder alles van de vloer.
- Controleer het parket op uitstekende nagels of splinters.
- Nagel losliggende planken vast.
- Verwijder de plinten indien mogelijk of plak ze af met brede plakband.
- Bescherm aansluitende vloeren met extra dikke en brede plakband. Of beter: monteer een houten boordlat in de deuropeningen om te vermijden dat je de aansluitende vloer schuurt.
- Verwijder eventuele resten van vloerbekleding.
- Stofzuig het parket grondig.

| SCHUREN |

Grondig schuren van parket is zeer belangrijk en alleen bij maximaal verzorgd schuurwerk is een perfect eindresultaat mogelijk. Hiervoor bestaat een ruime keuze aan krachtig en betrouwbaar schuurmateriaal.



De bandschuurmachine

- Ideale machine om snel en grondig te schuren.
- Geschikt voor ruwe opdrachten (geschilderde vloeren, renovatie, ...).



De kantenschuurder

- Onmisbaar voor het schuren van randen, onder radiatoren, in kasten en op trappen.



De éénschijfmachine of buffer

- Als laatste schuurbeurt na het schuren met de bandschuurder.
- Voor fijne schuuropdrachten en voor schuurbeurten bij onderhoud.
- Niet geschikt voor het afbijten of effen zetten van parket.

Schuren van parket gebeurt steeds in verschillende fases met schuurpapier met een steeds fijnere korrel. De korrel waarmee je begint hangt af van de toestand van het parket. Bij renovatiewerken schuur je eerst met een grove korrel, bij nieuw parket onmiddellijk met een fijne korrel.

| Schuren van parket of plankenvloer die reeds geschilderd of gevernist is

Verwijder eerst de verf integraal van het parket of de plankenvloer. Doe dit in een langzaam tempo en met een zware druk.

- Begin steeds met de bandschuurmachine en eindig met de kantenschuurder.
- Schuur steeds haaks op de eerste schuurbeurt, behalve bij parket met lange latten.

1ste schuurbeurt

- Schuur voor heel ruwe opdrachten met korrel 24 met de kantenschuurder.
- Schuur voor kleinere opdrachten onmiddellijk met een korrel 40 met de bandschuurmachine.

2de schuurbeurt



- Schuur tussentijds met korrel 80 om eventuele krassen, gemaakt door de korrel 24 of 40, uit de eerste schuurbeurt te verwijderen.
- Bewaar het stof van de schuurbeurt met de éénschijfmachine korrel 80 of 120 voor een eventuele latere herstelling.

Herstellingen



- Voor de laatste schuurbeurt herstel je het parket: je vult alle zichtbare openingen en spleten op. Gebruik hiervoor Mix en Fill of Woca Woodfiller. Mix en Fill wordt gemengd met het schuurstof van het parket en vervolgens aangebracht met behulp van een roestvrije spatel.



3de schuurbeurt

- De laatste schuurbeurt is nodig voor een perfect oppervlak. Schuur met een korrel 100 of 120 om alle krassen op het parket te verwijderen.

Indien je ook de kantschuurder gebruikt, gebruik dan dezelfde korrels als met de bandschuurmachine.

| Schuren van parket of plankenvloer die vervuild of geolied is



1ste schuurbeurt

- Schuren met korrel 40 met de bandschuurmachine.

2de schuurbeurt

- Schuren met korrel 80 met de éénschijfmachine.

3de schuurbeurt

- Schuren met korrel 100 of 120.

| Schuren van nieuw parket of plankenvloer

Schuren met korrel 120 met de éénschijfmachine.

| Hoe schuren?

Schuurrichting

Parketten met korte latten, zoals mozaïekparket of visgraatparket:

- Start in een hoek van 45° op de richting van de latten en werk, indien mogelijk, steeds naar het licht toe. Verander bij elke schuurbeurt van richting.

Engels parket of parket met lange latten:

- Start in de richting van de latten en werk, indien mogelijk, steeds naar het licht toe. Schuur bij de volgende fasen steeds in de richting van de latten.

Opmerkingen

- Begin steeds met de bandschuurmachine, eindig met de kantenschuurder en stofzuig het parket achteraf zorgvuldig. Vergeet ook niet om na de laatste schuurbeurt de bovenkanten van plinten, contactdozen, lichtsakelaars, ... te stofzuigen. Zo vermijd je dat dit stof in de pas aangebrachte vernislaag terecht komt.
- De laatste schuurbeurt met de bandschuurmachine kan je eventueel uitvoeren met de éénschijfmachine (schuurpapier korrel 120).
- Werk indien mogelijk steeds naar het licht toe.

2. VOORBEHANDELEN OF KLEUREN VAN PARKET/PLANKENVLOER



Voor je het parket behandelt met vernis of olie, kun je het eventueel eerst voorbehandelen met houtloog of kleuren meteen beits. Deze optie is puur esthetisch waarbij het natuurlijke vergelingsproces van het hout voorkomen of gestopt wordt of waarbij het hout gekleurd wordt alvorens verder af te werken. Dit systeem is geschikt voor het kleuren van nieuwe, onbehandelde vloeren en oude tot kaal hout geschuurde vloeren.

Mogelijkheden:

Pre Colour: watergedragen houtkleurmiddel verkrijgbaar in wit en grijs

Houtbeits: solventgedragen houtkleurmiddel in diverse tinten verkrijgbaar

Naaldhoutloog: wit gekleurde loog specifiek voor naaldhout

Antieklouog: loog specifiek voor een vintage look op eik



Start nooit aan de ingang van de ruimte zodat je jezelf niet insluit. Als de deur in het midden van de ruimte zit, werk dan van beide korte kanten af en probeer de aansluiting op een naad te maken.



| Kleuren met Pre Colour

Pre Colour is een houtkleurmiddel op waterbasis voor onbehandeld of pas geschuurd hout binnen.

Pre Colour is beschikbaar in grijs voor een verouderingsaspect of in wit voor een egale blanke tint.

Pre Colour kan enkel afgewerkt worden met olie of met een solventgedragen vernis zoals Vernithane. Niet afwerken met watergedragen vernissen (Bona Traffic, Novia, Essence).



Werkwijze

- Schud de verpakking grondig op en giet over in een verfemmer. Bij gebruik van verschillende verpakkingen, deze samen uitgieten voor een egaal gekleurd resultaat. Ook tijdens het gebruik Pre Colour regelmatig oproeren.
- Bevochtig de vloer in de lengterichting van de planken met Woca Intensiefreiniger (1 deel op 40 delen water). Maak hierbij gebruik van de wringmop. Laat de vloer volledig drogen.
- Breng de Pre Colour gelijkmatig aan met een platte verniskwast in de lengterichting van het hout. Respecteer een verbruik van 8 à 10 m² met 1 liter.
- Verwijder de overtollige pigmenten na droging met de éénschijfmachine en de paarse pad. Stofzuig het oppervlak nadien grondig.
- Laat Pre Colour minstens 6 uur drogen alvorens af te werken.

Bijkomende opmerkingen

- De uiteindelijke kleur van het parket is afhankelijk van de originele kleur van het hout, de structuur, etc. en de kwaliteit en methode van het schuren.
- Plaats steeds een staal en beoordeel dit voor je de vloer definitief kleurt.



| Kleuren met Houtbeits

Voor het kleuren van parket kan je ook Houtbeits gebruiken. Houtbeits is beschikbaar in een brede waaier van eigentijdse kleuren.

Houtbeits breng je bij voorkeur aan met een platte verniskwast:

- Roer de Houtbeits grondig op en breng aan met een platte kwast tot verzadiging van het hout.

- De nog natte Houtbeits veeg je terug af met een absorberende vod (bv. Covarol). Veeg af in de richting van de houtvezel. De houttekening wordt op die manier geaccentueerd. Het afvegen van de Houtbeits kan eventueel achterwege gelaten worden op harde, weinig zuigende houtsoorten.
- Werk vlak per vlak af (of plank per plank) en ververs regelmatig de voddën.
- Laat 24 uur drogen en schuur daarna het hout lichtjes om de opgerichte houtvezels te verwijderen. Gebruik schuurpapier korrel 240-280 of een fijn schuurmatje en ontstof grondig.
- Het gekleurde parket is nu klaar om te vernissen.

Bijkomende opmerkingen:

- Sommige houtsoorten, zoals beuk, kleuren zeer onregelmatig waardoor een vlekkerig resultaat ontstaat na een behandeling met Houtbeits. Een dunne isolatielaag (Vernithane, voor de helft verdund met white spirit) voorafgaand aan de Houtbeits kan een aanvaardbaar resultaat opleveren. Beuk blijft echter een moeilijk te kleuren houtsoort.
- Afhankelijk van de houtsoort zijn er andere effecten mogelijk. Weinig zuigend hout neemt minder product op en zal dus minder kleur vertonen dan een sterk zuigende houtsoort die op dezelfde manier behandeld werd. Het is aan te bevelen om vooraf een kleurstaal (+ afwerking) te plaatsen en te beoordelen alvorens tot de werkzaamheden over te gaan.

| Logen van hout

Logen is een chemische voorbehandeling voor hout. Een loogbehandeling voorkomt dat het hout gaat vergelen.



Naaldhoutloog is een voorbereiding voor onbehandeld of pas geschuurd naaldhout en bevat witte pigmenten om de vloer vanaf het begin een gelijkmatige lichte tint te geven. Naaldhoutloog voorkomt dat zachte houtsoorten een gele of rode verkleuring krijgen. Het benadrukt de houtstructuur en zorgt voor een bleker effect. Een voorafgaande proef is sterk aan te raden.



Antiekloog is speciaal ontwikkeld om eikenhout een gerookte, antieke uitstraling te geven. Het product reageert met het looizuur uit het eikenhout. De kleur kan na het aanbrengen variëren, afhankelijk van het looizuurgehalte van het hout. Het zorgt echter altijd voor een unieke kleur en vintage look.

Werkwijze Naaldhoutloog – Antiekloog

- Logen zijn alkalische producten, draag daarom geschikte beschermende kledij en een beschermingsmiddel voor de ogen of het gezicht.
- Schud de bus goed en giet het product over in een plastic verfemmer. Roer ook regelmatig op tijdens het gebruik.



- Breng de loog met een kwast aan in de richting van het hout. Respecteer hierbij een verbruik van minimum 1 liter per 10 m².
- Naaldhoutloog laat je 1 à 2 uren inwerken. Nadien reinig je het oppervlak met Intensiefreiniger en laat je het volledig drogen.
- Antiekloog laat je 24 uur inwerken, vervolgens wrijf je het oppervlak op met een paarse pad. Stofzuig daarna grondig.
- Een voorafbehandeling met loog wordt nadien afgewerkt met een oliebehandeling.

| Gekleurde olie

Je kunt ook opteren om een gekleurde olie aan te brengen, dus afwerken en kleuren in één bewerking. Gebruik hiervoor Colour Oil, dit kan zowel op onbehandeld als pas geschuurd hout worden aangebracht. De werkwijze is vergelijkbaar met die van de ongekleurde olie (Masteroil, zie deel 4: oliën van vloeren).

3. VERNISSEN VAN PARKET/PLANKENVLOER

Welke vernis kiezen?

Welke vernis je kiest, hangt af van je esthetische voorkeur en je verwachtingen naar duurzaamheid, onderhoudbaarheid en onderhoudsfrequentie.

Overzicht van de mogelijkheden

vernis	toepassingen	glansgraad
Bona Traffic	- voor vloeren die intensief gebruikt worden - watergedragen - 2-componenten	halfmat
Bona Novia	- voor normaal particulier gebruik - watergedragen	zijdeglanzend
Vernithane	- voor vloeren die intensief gebruikt worden - solventgedragen	bestaat zowel in mat, zijdeglanzend en hoogglanzend
Essence Original	- voor een zo goed als onzichtbare bescherming van planken vloeren en parket - watergedragen	ultramatt



| Vernissen met Bona Traffic

Bona Traffic is een watergedragen twee-componenten polyurethaanverniss voor plaatsen die onderhevig zijn aan zware slijtage.

Werkwijze Bona Traffic



- Ontstof het parket grondig na de laatste schuurbeurt.
- Schud de aparte componenten voor je ze bij elkaar voegt.
- Voeg beide componenten bij elkaar en meng ze grondig door de verpakking zeer goed te schudden gedurende minstens één minuut.
- Eens beide componenten gemengd zijn, moet je het product binnen de 4 uur opgebruiken.
- Breng Bona Traffic aan met een Bona vernisrol en verdeel het product gelijkmatig over het oppervlak.
- Laat minimum 6 uur drogen en schuur lichtjes (vezeloprichting wegschuren) met een korrel 120 of een zwarte schuurpad.
- Breng een tweede laag aan op dezelfde manier.
- Breng na nog eens 6 uur drogen eventueel een derde laag aan.



| Vernissen met Bona Novia



Bona Novia is een watergedragen polyurethaanverniss voor een optimale bescherming bij normaal en druk beloop.

Werkwijze Bona Novia

- Breng 2 lagen Bona Novia aan met de rol met een tussentijd van min. 3 uur.
- Schuur lichtjes tussen beide lagen met een zwarte schuurpad of korrel 120.
- Voor intensief beloop breng je best nog een derde laag aan.

Verbruik Bona Novia = 10 m²/l per laag.

| Vernissen met Essence Original



Essence Original is een ultramatte en zo goed als onzichtbare bescherming voor parket en plankenvloeren met normaal tot druk beloop.

Werkwijze Essence Original



- Ontstof het parket grondig na de laatste schuurbeurt.



- Vòòr gebruik, de verharder goed opschudden en daarna vermengen met de basisvernis. Enkele minuten wachten en daarna opnieuw oproeren.

Eens beide componenten gemengd zijn, moet het product binnen de 2 à 3 uur worden opgebruikt.



- Breng Essence Original aan met een platte kwast of vernisrol en verdeel gelijkmatig over het oppervlak.



- Laat minimum 6 uur drogen en schuur lichtjes (vezeloprichting wegschuren) met een korrel 120 of een zwarte schuurpad.



- Breng een tweede laag aan op dezelfde manier.
- Breng na nog eens 6 uur drogen eventueel een derde laag aan.

| Vernissen met Vernithane



Vernithane is een solventgedragen vernis op basis van alkyd-urethaan en is geschikt voor bescherming van plaatsen die onderhevig zijn aan zware belasting.

Vernithane bestaat zowel in mat, zijdeglanzende als glanzende uitvoering en wordt in 2 à 3 lagen aangebracht.

Werkwijze Vernithane

- Breng Vernithane aan met een platte verniskwast of met een parketrol.
- Laat 24 uur drogen, schuur eventueel lichtjes en breng daarna een tweede laag aan.
- Op plaatsen met intensief beloop is nog een derde laag noodzakelijk.
- Verbruik Vernithane = 13 - 15 m²/l per laag



Waarop moet je letten bij het aanbrengen van parketvernis?

Zorg steeds voor een propere en droge ondergrond die vrij is van hars-, vet-, was-, en zeepresten.

Hou de temperatuur en de vochtigheidswaarden in het oog:

- Bij warm en vochtig weer zal de droogtijd langer zijn. Probeer de ruimte te ventileren.
- Bij warm en droog weer droogt de vernis te snel en vloeit niet goed uit. Er bestaat dan ook een risico op blazen. In dit geval moet je ventilatie vermijden en proberen om meer vernis aan te brengen.
- Bij koud en vochtig weer is er een risico op langere droogtijd met sterke vezelopzwellen en een ongelijkmatige glans tot gevolg. Probeer in dit geval het aanbrengen van de vernis uit te stellen of in ieder geval te zorgen voor voldoende ventilatie.

Ook de temperatuur van het product zelf is belangrijk: koude lak wordt dikker, is moeilijker te mengen met de verharder en vloeit slecht uit. Er bestaat ook een groter risico op blazen.

Wacht minimum 48 uur alvorens alle meubelen terug te plaatsen en 8 dagen om tapijten terug te leggen. Het geverniste parket moet regelmatig onderhouden worden (zie parketonderhoud).

4. OLIËN VAN PARKET

Alvorens je het parket behandelt met olie, kan het eventueel eerst gekleurd worden. Voor keuzemogelijkheden en werkwijze: zie hoofdstuk 2.

Voor het oliën van parket heb je de keuze uit Woca Masterolie of Woca Colour Oil.

I Oliën van parket met Woca Masterolie



Woca Masterolie is een beschermende olie, geschikt voor parketvloeren die regelmatig onderhouden worden. De olie is verkrijgbaar in naturel en wit.

Woca Masterolie is ideaal voor grote oppervlakken. Het gebruik van een éénschijfmachine is aanbevolen. Masterolie naturel wordt voornamelijk op donkere houtsoorten gebruikt en benadrukt de natuurlijke uitstraling van het hout terwijl lichte houtsoorten vaak afgewerkt worden met Woca Masterolie wit, die de natuurlijke lichte kleur behoudt.

Werkwijze aanbrengen Woca Masterolie



1. Bevochtig de vloer in de richting van de planken met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. Doe dit bij voorkeur met een wringmop. Deze bewerking opent de poriën van het hout waardoor de olie dieper wordt opgenomen in het hout. Zorg voor een omgevingstemperatuur van minstens 18 °C. Laat het oppervlak na het bevochtigen volledig drogen.



2. Schud de bus olie krachtig voor gebruik en giet de nodige hoeveelheid uit in een verfemmer. Breng de olie aan met een kwast of rol op ongeveer 5 m² en begin steeds met de zijkanten en hoeken van de ruimte. Je kunt hierbij eventueel gebruik maken van het middenste cirkeltje van de polierpad of met een scrubbie-set.



3. Na het aanbrengen van deze eerste 5 m² wordt de olie ingewreven met een polierpad (beige) die onder een éénschijfmachine (Woodboy) geplaatst wordt. Achtergebleven druppeltjes wrijf je droog met een pluivrije doek.

4. Werk zo stapsgewijs verder tot de volledige vloer afgewerkt is.



5. Behandel binnen de 24 uur zichtbare “droge” plaatsen met een weinig olie (enkele druppels) en wrijf die droog in het hout en dit over de volledige oppervlakte.

6. Nu kan het napolieren starten: breng een witte pad onder de éénschijfmachine en polier de volledige vloer zorgvuldig. Hoe meer je de vloer opwrijft, hoe beter het resultaat.

Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen (zie bij onderhoud). De eerste zeepbeurt wordt na minimum 7 dagen gegeven, voordien vermijd je elk contact met water.

Belangrijk

Doeken, vossen en andere materialen bewaar je onder water of in een gesloten container om het risico op spontane ontbranding te vermijden.



Breng liever wat teveel olie aan, waarna je het overtollige weer wegneemt, dan omgekeerd.

Oliën van parket met Woca Colour Oil gebeurt op identieke wijze als Woca Masterolie.

Woca Colour Oil is afwerk- en kleurolie in één en is beschikbaar in 12 kleuren. De eerste zeepbeurt wordt na minimum 10 dagen aangebracht, voordien vermijd je elk contact met water.

5. PARKETONDERHOUD

Reinig het parket regelmatig en met de juiste producten. Zo blijft het er jarenlang perfect uitzien.

| Onderhoud van gevernist parket



Gebruik **Parkett Cleaner** voor het reinigen van een parket dat behandeld werd met Bona Traffic, Bona Novia, Essence Original of Vernithane.

Parkett Cleaner is een sterk geconcentreerd reinigingsmiddel met een lage pH-waarde dat speciaal werd ontwikkeld voor onderhoud van parket. Hiermee vermijd je beschadiging van je parket door chemische stoffen die in traditionele reinigingsproducten voorkomen.

Voeg 50 tot 100 ml Parkett Cleaner toe aan 10 liter water en dweil hiermee gelijkmatig over het parketoppervlak. Reinig op deze manier je parket 1 à 2x per maand.

| Onderhoud van geolied parket

Slijtage en reiniging gaan een parket of plankenvloer na verloop van tijd “uitdrogen”. Daarom is bij geolieerde vloeren een periodiek onderhoud en een regelmatige reinigingsbeurt belangrijk. Het tijdsinterval tussen elk periodiek onderhoud is sterk afhankelijk van de sleet en hoe vaak je de vloer reinigt. Plaatsen met gemiddelde slijtage worden best 1 à 2 keer per jaar onderhouden. In woonhuizen volstaat normaal gezien een onderhoud om de 3 jaar.

Woca Natuurzeep



Wekelijkse reinigingsbeurt

Voor een wekelijkse reinigingsbeurt van je geolied parket gebruik je Woca Natuurzeep. Woca Natuurzeep werd ontwikkeld voor de reiniging en het onderhoud van geolieerde, en met zeep behandelde oppervlakken. Dankzij zijn voedende eigenschappen worden de poriën in het hout gedicht en beschermd tegen vuil en indringing van vloeistoffen. Woca Natuurzeep is eveneens verkrijgbaar in een spray-versie. Woca Natuurzeep is verkrijgbaar in naturel en wit.



Werkwijze Woca Natuurzeep

1. Schud de Woca Natuurzeep voor gebruik zorgvuldig. Meng 125 ml Woca Natuurzeep in 5 l koud water. Opmerking: de spray-versie is kant-en-klaar
2. Reinig de vloer met een weinig zeepwater en laat het korstendig op de vloer inwerken om vuil op te lossen. Verwijder het vuile zeepwater met een goed uitgewrongen mop of dweil en spoel die uit in een emmer met spoelwater. Dweil de vloer nooit met zuiver water.
3. Dweil de vloer altijd na met een goed uitgewrongen mop of dweil met zeepwater om de beschermende zeepfilm te herstellen.

Woca Onderhoudsolie



Groot onderhoud

Voor een periodiek onderhoud van je geolied parket gebruik je Woca Onderhoudsolie.

Woca Onderhoudsolie werd speciaal ontworpen voor het groot onderhoud van geolieerde houten vloeren en is verkrijgbaar in naturel en wit.

Door deze olie regelmatig aan te brengen, behoud je vloer zijn natuurlijk uitzicht en prima slijtvastheid. Het lage gehalte aan olie zorgt ervoor dat het hout niet overdadig gevoed wordt.

Werkwijze Woca Onderhoudsolie

1. Reinig de vloer met Intensiefreiniger, 125 ml op 5 l lauw water. Voor zware vervuilingen maak je een hogere concentratie en schrob je handmatig of machinaal tot het vuil verdwenen is. Dweil het parket droog met een wringmop en/of dweil. Laat de vloer gedurende minstens 8 uur drogen.
2. Schud de Woca Onderhoudsolie grondig en breng ongeveer 0,1 liter aan per 8 m². Doe dit met een pad of rol.
3. Wrijf met de éénschijfmachine de Woca Onderhoudsolie zorgvuldig in het hout. Blijf wrijven tot het hout verzadigd lijkt en het hout er gelijkmatig uitziet. Voor

kleinere oppervlakken kan de verwerking ook handmatig gebeuren. Blijf wrijven tot het hout verzadigd lijkt.

4. Droog de vloer met nieuwe katoenen doeken, de vloer mag er niet nat uitzien na de behandeling. Werk stapsgewijs verder tot de volledige vloer is afgewerkt.
5. Nu kan het napolieren starten: breng een witte pad onder de éénschijfmachine en polier de volledige vloer zorgvuldig. Hoe meer je de vloer opwrijft, hoe beter het resultaat.
6. Na 24 uur mag de vloer voorzichtig in gebruik genomen worden. Onderhoud de vloer na 48 uur met Natuurzeep. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen.

| Onderhoud van geoliede vloeren van ongekende origine en fabrieksgeoliede vloeren



Woca Onderhoudspasta

Gebruik voor dergelijke vloeren de Woca Onderhoudspasta. Breng de pasta aan op een beige pad en masseer de vloer in met de éénschijfmachine.



Werkwijze Woca Onderhoudspasta



1. Reinig de vloer met Intensiefreiniger zoals beschreven bij de werkwijze van Woca Onderhoudsolie.

2. Breng de pasta aan: manueel door 1 à 2 stroken van ca. 10 cm te plaatsen en deze in te wrijven. Ofwel machinaal door de pasta rechtstreeks op de polierpad aan te brengen en in te wrijven.

3. De pasta wordt zorgvuldig in het hout gewreven, tot het hout verzadigd lijkt en het oppervlak er gelijkmatig uitziet.



4. De vloer met een katoenen doek droogwrijven alvorens het volgende af te werken vloeroppervlak te behandelen. Stapsgewijs verder werken tot de volledige vloer afgewerkt is.

5. Nu kan het napolieren starten: breng een witte pad onder de éénschijfmachine en polier de volledige vloer zorgvuldig. Hoe meer je de vloer opwrijft, hoe beter het resultaat.

6. Na 24 uur mag de vloer voorzichtig in gebruik genomen worden. Onderhoud de vloer na 48 uur met natuurzeep. Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen.



Onderhoud van vloeren in ruimtes waar de gebruikintensiteit veel lager ligt, is een behandeling met Woca Olie Conditioner aangewezen.

Tips in verband met reinigen

- Reinig regelmatig een geoliede vloer, daarmee bespaar je op lange termijn geld.
- Het tijdsinterval tussen periodiek onderhoud kan aanzienlijk verlengd worden door de keuze van geschikte reinigingsmiddelen. Een vloermat aan de inkomdeur die verhindert dat vuil mee wordt binnengebracht is zeker het overwegen waard.

- Gebruik geen reinigingsmiddelen met een hoge pH-waarde. Deze lossen vet op en verwijderen daardoor olie van de vloer.
- Reinigen dient steeds te gebeuren met de droogst mogelijke methodes om het onnodig verwijderen van olie van het oppervlak tegen te gaan.

Volgende reinigingsmethoden worden aanbevolen:

- stofzuigen/droog opnemen
- dweilen met water met Woca Natuurzeep

Gebruik vilten pads onder meubelen om de vloer te beschermen tegen krassen en indrukken.

| Het verwijderen van vlekken



Woca Super Ontvlekker

Behandel de vlek zo vlug mogelijk met Woca Super Ontvlekker.

Super Ontvlekker verwijdert bijzonder hardnekkige vlekken (vet, bloed, koffie, thee, ...) van geoliede houten oppervlakken.

Werkwijze Woca Super Ontvlekker

- Verstuij Super Ontvlekker rechtstreeks uit de fles gelijkmatig op de vlek.
- Laat de Super Ontvlekker 10 à 20 min. inwerken om de vlek op te lossen. Schrob nu lichtjes met een handpad tot de vlek opgelost is.
- Wrijf na met een in lauw water uitgewrongen doek
- Als door het verwijderen van de vlek het oppervlak een dof uitzicht of lichte vlekken vertoont, ga er dan over met Woca Onderhoudsolie. Gebruik hiervoor een doek of verfborstel, wacht 15-20 minuten en polijst daarna manueel op met een doek. Herhaal dit indien nodig.

| Productoverzicht

voorbehandelingsproducten	toepassing	kleurenaanbod
Bona Mix en Fill	- herstellen van openingen en spleten in parket - te mengen met schuurstof	- kleurloos - wordt aangekleurd met schuurstof
Woodfiller	- opvullen van gaten en beschadigingen in hout	- es/den - eik - merbau - notelaar
Intensiefreiniger	- basisreiniging van houten vloeren - reiniging alvorens te oliën of te kleuren	- kleurloos
Kleurmiddelen		
Pre Colour	- kleurt het hout voor de basisafwerking - watergedragen	- wit - extra wit - grijs
Houtbeits	- kleurt het hout voor de basisafwerking - solventgedragen	- diverse tinten
Naaldhoutloog	- stopt het vergelingsproces van naaldhout	- wit
Antiekloog	- voor het bekomen van een "rooeffect" op eik	- kleurloos - reageert met looizuren uit eik
Vernissen		
Vernithane	- slijtvaste alkyd-urethaanvernis - voor plaatsen met druk beloop - solventbasis	- kleurloos
Bona Traffic	- 2-componenten - slijtvaste polyurethaanvernis voor plaatsen met druk beloop - watergedragen	- kleurloos
Bona Novia	- watergedragen parketvernis voor plaatsen met normaal beloop	- kleurloos
Essence Original	- Watergedragen - ultramat - 2-componenten - voor plaatsen met druk beloop	- kleurloos

| Productoverzicht

voorbehandelingsproducten	toepassing	kleurenaanbod
Oliën		
Masterolie	- basisafwerking voor het oliën van parket of houten vloeren	- wit - naturel
Colour oil	- het kleuren en beschermen van parket en houten vloeren	- 12 kleuren
Olieverdunner	- verdunner voor Masterolie en Colour oil	- kleurloos
Onderhoudsproducten		
Parkett Cleaner	- reinigingsmiddel specifiek voor geverniste vloeren	- kleurloos
Natuurzeep	- voor de regelmatige reiniging van geoliede, en met zeep behandelde oppervlakken	- naturel - wit
Natuurzeep spray	- voor de regelmatige reiniging van geoliede, en met zeep behandelde oppervlakken - in spuitbus	- naturel - wit
Onderhoudspasta	- voor het opfrissen en periodiek onderhouden van geoliede vloeren	- naturel - wit
Onderhoudsolie	- voor het opfrissen en periodiek onderhouden van geoliede vloeren	- naturel - wit
Olieconditioner	- combineert een milde reiniging met een gelijktijdige oliebehandeling	- naturel - wit
Super ontvlekker	- verwijdert vuil en hardnekkige vlekken	- kleurloos

6. VEILIGHEID, MILIEU EN GEZONDHEIDSTIPS



- Zorg indien mogelijk voor preventief onderhoud van je schilderwerk en wacht dus niet tot de verf begint af te pellen. Vraag aan je winkelier naar de gemiddelde levensduur van het gekozen verfsysteem en zorg dan voor regelmatig onderhoud.
- Opteer zoveel mogelijk voor watergedragen verfsystemen. Deze zijn veel minder belastend voor het milieu en zijn veel minder schadelijk voor de gezondheid.
- Zorg bij binnenschilderwerk steeds voor voldoende verluchting na het schilderen.
- Vermijd rechtstreeks contact met verf, zeker indien het om solventgedragen verf gaat. Draag handschoenen bij het schilderen van solventverven of 2-componenten producten.
- Was jouw kwasten niet uit als je je werk onderbreekt. Rollen en kwasten van watergedragen producten kunnen enkele dagen in een plastic zak bewaard worden op een koude plaats (eventueel in de ijskast). Kwasten en rollen met solventgedragen verf kunnen enkele dagen bewaard worden door ze goed af te sluiten met aluminiumfolie.



| VERFRESTJES EN SOLVENTEN |

- Giet verfrestjes van solventverf zoveel mogelijk in kleinere potjes. Te veel lucht in de pot veroorzaakt velvorming. Hoe minder lucht in de verpakking, hoe langer de verf kan bewaard worden.
- Indien je oude verf met een vel wenst te hergebruiken, snij het vel dan los en verwijder het. Het is ook aangewezen om de verf vooraf te zeven om brokjes in het schilderwerk te vermijden. Gebruik hiervoor een verfzeefje of een nylonkous.
- Laat lege verpakkingen van verf goed uitlekken (omgekeerd plaatsen of uitborstelen of -schrappen) voor je ze weg brengt.
- Druk lege metalen bussen zo veel mogelijk dicht en schuif plastic emmers in mekaar.
- Sluit na het schilderen de pot goed af. Door bij solventverven de verpakking even ondersteboven te houden, wordt de sluitrand afgesloten van de lucht.
- Zet de datum en de kleur op de bus en vermeld de ruimte waarvoor je de verf gebruikt hebt. In geval van overgegoten verf, zet dan ook de verfsoort op de bus. Dit vergemakkelijkt eventuele bijbestellingen.
- Stockeer verf koel, maar vorstvrij. Verf die bevroren geweest is, kan niet meer gebruikt worden. De meeste verven kunnen minstens 3 jaar bewaard worden.
- Gooi vervuilde white spirit of ander solventen niet weg. Laat het vuil bezinken. Na enige tijd wordt het bovenste gedeelte terug helder en kan het afgegoten worden. Deze white spirit is perfect bruikbaar als reinigingsmiddel voor je materiaal.
- Gebruik geen white spirit om je handen schoon te maken. White spirit trekt door de huid en droogt die huid. Gebruik een specifiek handreinigingsmiddel.

| WEGBRENGEN VAN VERFOVERSCHOTTEN |

Verfresten waar men geen blij mee weet horen niet thuis bij het gewone huisvuil en zeker niet in de gootsteen. Geef deze mee met het klein gevaarlijk afval.

- Giet nooit solventresten in de gootsteen of het riool, want dit kan zelfs ontploffingsgevaar opleveren. Het is klein gevaarlijk afval en hoort thuis in het containerpark.
- Een rol perfect uitwassen is een tijdrovende bezigheid die grote hoeveelheden solvent of waswater vereist. De rol laten opdrogen en dan verwijderen als afval is minder schadelijk voor het milieu.

De hier voorgeschreven systemen van BOSS paints waarborgen volgens onze jarenlange ervaring het beste resultaat. Indien je één of meerdere producten vervangt door producten van andere verffabrikanten is het resultaat niet meer gegarandeerd (zelfs al zijn die vergelijkbaar, dan nog kunnen er ongewenste nevenwerkingen optreden).





PAINT YOUR DREAM!

BOSS paints nv - Nijverheidstraat 81 - B-8791 Beveren-Leie
TEL +32 056 73 82 00 - FAX +32 056 73 82 01
WEB www.boss.be - EMAIL info@boss.be